



612J

ADHESIVO DE CONJUNTA DE ESQUINA ALUMINIO (PU EXPRESS)

De un solo componente, de curado rápido, adhesivo a base de poliuretano con propiedades de alta adherencia que es desarrollado exclusivamente para la unión de los ángulos de las esquinas de aluminio, junto con todo tipo de materiales de aluminio en la construcción de las esquinas solicitudes conjuntas de materiales sin uña y tornillo.

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

- Capacidad de unión perfecta de las superficies de aluminio,
- Tiempo de prensado bajo,
- Fácil de usar en superficies verticales y horizontales con propiedades tixotrópicas,
- Consumo bajo y económico,
- No se afecta por la humedad,
- Resistente a las condiciones climáticas y los productos químicos,
- Para uso de interior y exterior,
- Transparente,
- También ofrece una buena resistencia adhesiva con varios sustratos.

APLICACIONES

- Soportes de aluminio, puertas y ventanas,
- La unión de materiales de aluminio con la mayoría de sustratos comunes como, madera, MDF, hormigón, metal, poliestireno y espuma de poliuretano, PVC, granito, mármol, vidrio, cerámica, etc.
- También puede ser utilizado para la unión de la mayoría de los materiales de construcción.

Exclusivamente
Para Sustratos
de Aluminio



INSTRUCCIONES

- Los sustratos deben estar limpio y seco, libre de polvo y grasa.
- La temperatura de aplicación debe estar entre 5 °C y 35 °C.
- Humedecer los sustratos ligeramente proporcionará una adherencia más fuerte.
- Adhesivo debe aplicarse a un solo lado en forma lineal o en forma de onda dentro de 2 minutos
- Sujetadores mecánicos se deben utilizar para mantener los materiales juntos (15 20 min.) Hasta que el adhesivo se cura totalmente.
- Adhesivo fresco se puede limpiar con acetona.

RESTRICCIONES

- Almacenamiento por encima de 35 °C puede acortar la vida útil
- No es adecuado para el polietileno, polipropileno, nylon, ABS, PTFE
- Debe ser probado antes de la aplicación de sustratos específicos

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

12 meses entre 5 °C y 25 °C en envase original cerrado.

SEGURIDAD & DISPOSICIÓN

Contiene difenilmetano-4,4 di-isocianuro. Corrosivo e irritante para los ojos, la piel y los pulmones. Nocivo si se ingiere. Use guantes resistentes a productos químicos y protección para los ojos al entrar en contacto. Mantenga el envase bien cerrado cuando no esté en uso. Evitar derrames.

PROPIEDADES

Base	: Prepolímero Poliuretano
Densidad	: 1.13 ± 0.03 gr/ml
Tiempo de secado al tacto	: 5 – 10 min. (a 23°C y %50 R.H.)
Consistencia	: Tixotrópica
Contracción	: Ninguna
Tiempo de prensado	: 15 – 20 min.*
Resistencia a la temperatura	: -20°C a +70 °C
Temperatura de aplicación	: +5 °C a +35 °C
Resistencia al corte máxima	(haya, haya)
Después de 15 min.	: > 50 kgf/cm ²
Después de 24 horas	: > 80 kgf/cm ²

*Tiempo de prensado depende de las condiciones ambientes (temperatura, humedad, etc.) y porosidad de las superficies a unir.



PRODUCTO

Product Type	Volumen	Paquete
612J (Cartucho)	310 mL	12

RENUNCIA

Esta información y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final de los productos Akkim están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia de los productos actuales de Akkim, cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de Akkim. En la práctica, las diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales del lugar de aplicación, son tales que ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para un propósito particular, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal, puede ser derivada de esta información, o de cualquier otra recomendación escrita, ni de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario del producto debe probar la validez e idoneidad del producto para la aplicación y propósito propuesto. Akkim se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la ficha de datos locales para el producto correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.