

AKFIX P636 MASILLA DE POLIURETANO RESISTENTE AL FUEGO (CONSTRUCCIÓN)

1 – DESCRIPCIÓN

Akfix P636 es un sellador de poliuretano, monocomponente, de bajo módulo y resistente al fuego, que cura por exposición a la humedad atmosférica.

2 – PROPIEDADES

- Posee elasticidad permanente.
- Tixotrópico, no descuelga en aplicaciones en vertical.
- Sin adherencia superficial después del curado completo. No recoge polvo ni suciedad.
- No encoge.
- Estabilidad de almacenamiento mejorada.
- Se puede aplicar con pistola manual y alisar fácilmente.
- Se puede pintar.
- Curado casi sin burbujas.
- Capacidad de movimiento 25%
- Comportamiento ante el fuego de acuerdo con EN ISO 11925-2 is "Class E"

3 – APLICACIONES

- Sellado de juntas de dilatación entre varios materiales de construcción diferentes
- Sellado de juntas de movimiento y conexión en suelo
- Aplicación en interior y exterior para zonas peatonales y de tráfico
- Juntas entre materiales de construcción prefabricados
- Sellado y pegado de conductos de ventilación, canales y canalones, etc.
- Juntas de dilatación entre paneles de hormigón prefabricado
- Cumple con los requisitos de la norma **ISO 11600 F 25 LM**

4 – INSTRUCCIONES

- Antes de la aplicación, asegúrese que las superficies a sellar estén limpias, secas y libres de toda contaminación.
- Aplicar el sellador uniformemente, para un buen acabado delimite la junta con cinta adhesiva y retire la cinta mientras que el sellador este fresco.
- Relación ancho de junta/profundidad debe ser de 2:1 (Tabla 1). Si es necesario, utilice un fondo de junta para delimitar la profundidad.
- Para que la junta trabaje bien, el sellador solo debe adherirse a los lados de la junta: Use fondo de junta o material antiadherente para facilitar la labor.
- La temperatura de aplicación debe estar comprendida entre +5° C y +40° C.
- Después de la aplicación, el sellador debe ser retacado con una ligera presión, dentro de los primeros 5 minutos, para repartir el material contra las superficies y obtener un acabado profesional.
- El exceso de sellador no curado puede limpiarse con disolvente. El sellador una vez curado deberá eliminarse por medios mecánicos.

Consumo (aprox.)

Ancho de junta	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm
Profundidad de junta	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm	15 mm
Consumo salchichón de 600 ml	5 metros	3 metros	2 metros	1,3 metros	1,1 metros

Tabla 1

5 - ALMACENAJE Y CADUCIDAD

12 meses si se almacena en su envase original, lejos de la luz solar directa y la humedad, temperatura entre 10° C y 25° C

6 - EMBALAJE

Producto	Volumen	Embalaje
Blanco	310 ml	12
Negro	310 ml	12
Gris	310 ml	12
Blanco	600 ml	12
Negro	600 ml	12
Gris	600 ml	12

7 - RESTRICCIONES

- Evite aplicar a temperaturas por debajo de 5° C y superiores a 40° C.
- No aplicar sobre superficies heladas o mojadas o con agua estancada.

8 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ANTES DEL CURADO

Base:	Poliuretano
Consistencia:	Tixotrópica
Sistema de curado:	Curado por humedad atmosférica
Densidad:	1,20-1,25 g/ml
Formación de piel:	30-60 min. (23° C y 50 % R.H)
Velocidad de curado:	Min. 2,5 mm / día (23° C y 50 % R.H)
Descuelgue:	0 mm (EN ISO 7390)
Resistencia a la temperatura:	-40 ° C a +90 ° C
Temperatura de aplicación:	+5 ° C a +40 ° C

DESPUES DEL CURADO

Dureza Shore A:	35 a 40	Después de 28 días (ASTM C661)
Se puede pintar:	Sí *	
Recuperación elástica:	≥70 %	(ISO 7389)

* Teniendo en cuenta la diversidad y calidad de las pinturas existentes, se deben hacer pruebas de compatibilidad antes de la aplicación.

CRISTAL - CRISTAL

Alargamiento a la rotura:	Min. 100 %	(ISO8339)
Módulo E100 (23° C):	0,35-0,40 N/mm ²	(ISO8339)
Módulo E100 (-20° C):	≤ 0,60 N/mm ²	(ISO8339)

TEST DUMBLE

Alargamiento a la rotura:	≥ 400 %	(ASTM D412)
Resistencia a la tracción:	1.5-2.0 N/mm ²	(ASTM D412)